

Asphaltprimer

Haftvermittler | spezielle Untergründe | Haftgrundierung | thermische Belastung



Kurzinfos

- 2-komponentig
- Haftvermittler auf Epoxydharzbasis
- bei geschnittenen Asphaltfugen bzw. nichtsaugenden oder metallischen Untergründen

Verbrauch

- 0,02 bis 0,04 l/fm in Abhängigkeit von der Fugendimensionierung

Lagerhinweis



- unter +25 °C, Produkt ist nicht frostempfindlich!
- im original verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig

Systemprodukte

Reinigung

- BORNIT® PS-Cleaner

Ergänzungs-/ Folgeprodukte

- BORNIT® Kaltverguss
- BORNIT® Fugenspachtel
- BORNIT® Rundschnur

Inhalt

1 ltr. / Dose
10 Dose (10 ltr.) / Karton

Artikel-Nr.

6800000506

EAN-Code

4 017228 00015 2

Farbton

farblos

ausreichend für:

ca. 50 - 100 m Fuge



Anwendungsgebiete

BORNIT®-Asphaltprimer kann auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen eingesetzt werden. Hervorragende Hafteigenschaften werden z.B. auf frisch geschnittenem Asphalt und verschiedenen Metallen (VA-Stähle, Messing, Aluminium) erreicht. BORNIT®-Asphaltprimer ist als Haftgrundierung besonders geeignet, wenn die Abdichtung zusätzlich thermischer Belastung bis +100 °C ausgesetzt ist. Nicht geeignet ist der Asphaltprimer für Asphaltflächen, die zusätzlich chemisch beansprucht werden, z.B. durch Öle, Lösemittel oder Treibstoffe, wie Benzin, Diesel o.ä.

Produktdaten in Kurzform

Basis

Dichte bei +20 °C

Auftragen mit

Farbe(n)

Konsistenz

Verarbeitungszeit

Lagerung

Lagerdauer

GISCODE

VOC-Gehalt

Gefahrenklasse nach ADR

Gem. BetrSichV

Reinigung

Siedebeginn und Siedebereich

Flammpunkt

Ablüftzeit

Mischungsverhältnis

Verbrauch

Epoxydharz

Komp. A: ca. 1,10 g/cm³ / Komp. B: ca. 1,03 g/cm³

Pinzel

farblos

dünnflüssig

ca. 1 Stunde, bei Temperaturen über +25 °C auch darunter

unter +25 °C, Produkt ist nicht frostempfindlich!

im original verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig

RE2

VOC Kategorie A, Unterkategorie j < 50 g/ltr.

VOC Kategorie A, Unterkategorie j < 330 g/l,

gebrauchsfertig: 180g/l

entzündbare Flüssigkeiten (Flam. Liq. 3)

Komp. A: leichtentzündlich

BORNIT®-PS-Cleaner

> +200 °C

Komp. A: +34 °C

2 - 6 Stunden je nach Untergrund- und Umgebungstemperatur

Komponente A zu Komponente B = 7 : 4 Gewichtsteile

0,02 bis 0,04 l/lfm in Abhängigkeit von der Fugendimensionierung

Art und Eigenschaften

BORNIT®-Asphaltprimer ist ein Zweikomponenten-Haftvermittler für Polysulfid-Dichtstoffe auf problematischen Untergründen bzw. für spezielle Anwendungsbedingungen.

Vorteile

- leicht mischbar
- geringer Geräte- und Arbeitsaufwand bei der Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sowie ohne lose Bestandteile sein.

Verarbeitung

Die Komponenten A + B werden gründlich gemischt und der Asphaltprimer mit einem Pinsel gleichmäßig aufgetragen. Nach einer Ablüftzeit von 2 bis 6 Stunden (Bauteiltemperatur > +25 °C ca. 2 Stunden, < +10 °C ca. 6 Stunden) kann der Dichtstoff eingebracht werden. Der Asphaltprimer sollte weitestgehend abgetrocknet sein. Es ist darauf zu achten, dass sich auf der Primeroberfläche kein Feuchtigkeitsfilm durch Taupunktunterschreitung gebildet hat.

Verbrauch

0,02 bis 0,04 l/lfm in Abhängigkeit von der Fugendimensionierung

Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz

Informationen zum Umgang, zur Sicherheit und der Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Empfohlene, persönliche Schutzausrüstung



Entsorgungshinweis

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste der Komponente A + B können nach AVV-ASN: 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden.

Erste Hilfe UFI-Code: FR10-90K1-0009-27WA / DT10-T08E-900S-QKGD

SDB Giftinformationszentrum , 24h: +49-361-730730

ERFURT - Giftnotruf Erfurt, Gemeinsames

Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, ggiz@ggiz-erfurt.de; www.ggiz-erfurt.de

- Was: möglichst genaue Bezeichnung der Substanz bzw. des Produkts, etc.
- Wie viel: möglichst genaue Mengenangabe
- Wer: Alter, Gewicht, Geschlecht und Zustand der betroffenen Person(en)
- Wann: Zeitpunkt des Geschehens
- Wo: Ort des Geschehens
- Wie: Verschlucken, Einatmen, Hautkontakt etc.
- Warum: versehentlich oder absichtlich

Nationale benannte Stellen - Giftnotrufzentralen - ECHA (europa.eu)

Harmonisierte Meldung an Giftinformationszentren gemäß Anhang VIII der CLP-Verordnung

Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, die in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.