

SAKRET Egalisationsfarbe

EGF

Egalisationsanstrich für mineralische Dünnschichtputze nach DIN 18363

Anwendungsbereiche:



- Siliconharz-Fassadenfarbe speziell für die Egalisation (einmaliges Überrollen) von mineralischen Oberputzen, um etwaige trocknungs-, witterungs- beziehungsweise verarbeitungsbedingte Farbtonunterschiede in der Putzfläche auszugleichen
- Für Wand
- Für außen

Eigenschaften:

- Dampfdiffusionsoffen
- Wasserabweisend
- Wasserverdünnbar
- Hoch ergiebig
- Strukturerhaltend
- Wetterbeständig
- Leicht zu verarbeiten
- Algizid/fungizid eingestellt
- Weiß oder nach SAKRET Farbtonkarte
- Hand- und im Airless-Verfahren verarbeitbar

Materialbasis:

- Bindemittel: Siliconharz-Emulsion (DIN 18363) und organische Bindemittel
- Weiß- und Buntpigmente
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten:

Rohdichte	ca. 1,50 kg/dm ³
Wasserdampfdurchlässigkeit s _d - Wert	< 0,05 m = Klasse I nach DIN EN 1062-1
Wasserdampfdiffusionswiderstands- zahl μ	< 500
Wasseraufnahmekoeffizient	$W < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ = Klasse III nach DIN EN 1062-1
Applikationsverfahren	streichen, rollen, und spritzen
Erscheinungsbild	tuchmatt
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C (Luft-, Objekt- und Materialtemperatur)

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn der Arbeiten abdecken bzw. wasserfest abkleben. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Saugfähige Untergründe mit SAKRET Tiefengrund TGW streichen/verfestigen und vor der Weiterarbeit mind. 24 Stunden trocknen lassen. Die Angaben der DIN 18363, VOB Teil C sind grundsätzlich zu beachten.

Verarbeitung:

Inhalt des Gebindes gut aufrühren. SAKRET Egalisationsfarbe EGF wird mit bis zu 5 % Wasser verarbeitungsgerecht einstellen. Bei Airless-Verarbeitung mit ca. 5 % Wasser verdünnen. Als Voranstrich kann mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden. Zur Vermeidung von witterungs- und verarbeitungsbedingten Farbunterschieden nur ganze Gebinde verarbeiten. Bei dem Gebrauch von unterschiedlichen Gebinden an einer Hausseite, die Gebinde vor dem Auftrag in einem sauberen Gefäß miteinander mischen.



SAKRET Egalisationsfarbe

EGF

Verarbeitung:	Keine Fremdstoffe zusetzen. SAKRET Egalisationsfarbe EGF dünn und gleichmäßig, ansatzfrei nass in nass auftragen.
Vor-/Nachbehandlung:	Arbeitsflächen vor Niederschlag schützen. Bei Sonneneinstrahlung und warmer Witterung Gerüste bis zur Anstrichtrocknung mit Netzen abhängen. Nach dem Auftrag des Anstriches, die gesamte Fläche vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen.
Reinigung der Werkzeuge:	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Materialverbrauch pro Anstrich:	• Ca. 200 - 250 ml/m² je nach Untergrundstruktur (glatt/rau) • Genauere Werte durch Probebeschichtung ermitteln
Lieferform:	• 15 Liter Eimer – 24 Stück / Palette
Lagerung:	• Kühl, jedoch frostfrei • Im Originalgebinde 24 Monate lagerfähig
Gisbau-Code :	• M-SF-01
Entsorgung:	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Ausgetrocknete Materialreste: Abfallschlüssel EAK 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902 und 170903 fallen. Flüssige Materialreste: Abfallschlüssel EAK 080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen die unter 080111 fallen.
Sicherheitshinweis:	• Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis:	• Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten. • Nicht unter + 5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur anwenden. • Material gleichmäßig auftragen. • Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich. • Das Produkt ist für den Außenbereich so eingestellt, dass eine vorbeugende und verzögernde Wirkung gegen Verschmutzungen erreicht wird. Ein dauerhaftes Ausbleiben von Verschmutzungen wie z.B. Algen und Pilzen kann nicht gewährleistet werden. • Die Wirkungsdauer ist weiter abhängig von den Objektbedingungen und den vorherrschenden Umweltbedingungen. • Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. • Bei der Anstrichausführung ist die DIN 18363, VOB Teil C zu beachten. • Im Zweifelsfall Probefläche anlegen und Beratung bei SAKRET anfordern.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 28.01.2022