



SAKRET Putzgrund

PG

Zur Verbesserung der Haftung dünn-schichtiger Strukturputze auf dem Untergrund und zur Egalisierung des Saugvermögens.

Wässrige, lösemittelfreie Acryl-Kunstharz-Dispersion.

Anwendungsbereiche:



- Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen mit dünn-schichtigen Strukturputzen.
- Egalisierung des Saugvermögens geeigneter Putzgründe: Beton nach DIN 1054, alle mineralischen Putze (DIN V 18550 MG P Ic - IV, DIN EN 998 CS II-IV), Gipskarton u. ä.
- Verhindert das Durchscheinen des Untergrundes bei nachfolgendem Putzauftrag.
- Für Wand
- Für innen und außen

Eigenschaften:

- Lösungsmittelfrei
- Wasserdampfdurchlässig
- Wetterbeständig
- Haftvermittelnd
- Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
- Gebrauchsfertig

Materialbasis:

- Wässrige, lösemittelfreie Acryl-Kunstharz-Dispersion

Technische Daten:

Farbe	weiß
Trocknungszeit *	ca. 12 Stunden
Verdünnung	Im Normalfall und auf nicht saugenden Flächen unverdünnt verarbeiten. Auf saugfähigen Flächen kann bei Bedarf mit 5 - 10% Wasser verdünnt werden.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C (Luft-, Objekt- und Materialtemperatur)

* bei +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Untergrundvorbereitung:

Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein.

Minderfeste Oberflächenschichten, Staub, lose Teile, Schalwachsrückstände, Farbreste u. ä. entfernen. Leimfarben, Kalk- und Silikatanstriche müssen restlos entfernt werden.

Alte intakte Öl- und Lackanstriche anlaugen, nicht haftende Altanstriche restlos abbeizen.

Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Die VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter sind zu beachten.

Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen.

Es wird empfohlen vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen.

Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen kann Beratung bei SAKRET eingeholt werden.

Stark saugfähige Untergründe vorher mit SAKRET Tiefengrund TGW bzw. SAKRET Neutralisierungsanstriche NA grundieren.



SAKRET Putzgrund

PG

Verarbeitung:	<p>Gründlich aufrühren und im Normalfall unverdünnt, nass in nass und gleichmäßig auftragen. Der Farbton sollte entsprechend der Farbrichtung des nachfolgenden farbigen Strukturputzes bzw. der nachfolgenden Buntsteinputzbeschichtung abgetönt werden. Werkseitig bzw. über SAKRET MIX oder von Hand mit max. 5% handelsüblicher Vollton- und Abtönfarbe tönbar. Auftrag mit Pinsel, Bürste oder Farbrolle.</p>
Materialverbrauch:	<ul style="list-style-type: none"> • Verbrauch pro Anstrich je nach Untergrund ca. 150 - 300 g/m². Genauere Werte durch Probebeschichtung ermitteln.
Lieferform:	<ul style="list-style-type: none"> • 7 kg Eimer – 75 Stück/Palette • 25 kg Eimer – 24 Stück/Palette
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> • Kühl, jedoch frostfrei • Angebrochene Eimer sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten. • Nicht angebrochene Eimer bei sachgerechter Lagerung ca. 24 Monate ab Herstellungsdatum. • Produkt-Code für Farbe und Lacke: M-DF-01
Entsorgung:	<ul style="list-style-type: none"> • Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben • Nicht ausgehärtetes Material: Sonderabfall • AVV- Abfallschlüssel Nr. 08 01 20 Wässrige Suspension, die Farbe oder Lacke enthalten mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen.
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. • Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Die VOB, Teil C DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter sind bei der Ausführung zu beachten. • Nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. • Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei drohendem Nachtfrost verarbeiten. • Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur anwenden. • Material gleichmäßig auftragen. Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich. • Verhindert nicht das Durchschlagen von Lignin und Glibstoffen. • Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. • Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch im nassem Zustand mit Wasser abwaschen. • Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 04.01.2021